

# Badigeon

Peinture à la chaux.

## Domaine d'application

Application sur supports béton ou enduits à base de liants hydrauliques, maçonnerie de briques courantes apparentes, d'agglomérés de béton, de pierre naturelles ou reconstituées à base de liants hydrauliques, plâtre.

Badigeon est indiqué pour des travaux de peinture sur support minéral, à l'intérieur et à l'extérieur.

Badigeon est recommandé pour plusieurs techniques de peintures à la chaux à l'ancienne, de l'eau forte au lavis.

## Composition

Badigeon est une dispersion en phase aqueuse de chaux hydratée renforcée de copolymères et de pigments minéraux.

## Propriétés

Badigeon est une peinture à la chaux décorative utilisée à l'intérieur et à l'extérieur.

Avec la technique appropriée on peut obtenir différent aspect de finition (finition traditionnelle à la brosse, patine, lavis, etc.)

## Préparation support

Les supports minéraux devront être sains, propres, dépoussiérés et secs exempts de toute trace d'huile de décoffrage, peinture ou pulvérulence. Durant sa mise en oeuvre et pendant son durcissement, la température ambiante et celle du support ne peuvent être inférieures à 5° C ni supérieures à 30° C. On évitera d'appliquer la peinture sur un support en cours de dégel ou offrant un risque de gel dans les heures suivant sa mise en oeuvre.

## Préparation mélange

La dispersion est diluée à l'eau pure.

La quantité d'eau est fonction de la porosité du support et de la finition souhaitée.

Lors de l'application remélanger la peinture fréquemment.

## Application

Badigeon s'applique en une, deux ou trois couches à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet de projection.

Espacer les passes de quelques heures.

## Consommation

0,6 kg/m<sup>2</sup> à 0,8 kg/m<sup>2</sup> selon la finition et la porosité du support.

## Caractéristiques techniques

Densité	± 1,25
pH:	≥ 12
Perméabilité à la vapeur d'eau μ:	12

## Conditionnement

Badigeon est conditionné en seau plastique de 18 kg.

La conservation dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs est de 12 mois.

## Remarque

Les travaux réalisés avec notre peinture devront respecter les règles de l'art en la matière ils devront être conformes aux prescriptions du Centre Scientifique et Technique de la construction (CSTC) et à la norme française P74-201, réf. DTU n° 59.1. La teinte des différents lots de fabrication peut varier. Utiliser les produits d'une seule fabrication afin d'éviter des différences de teinte.

## Classification

COV valeur limite en EU pour ce produit (cat A/a WB) : 30 gr/L.

Ce produit contient au maximum 30 gr/L COV.

# Badigeon

Peinture à la chaux.

