

Activ Air

Plâtre assainissant, élimine les aldéhydes de l'air ambiant.

Description

Activ Air est un plâtre allégé et pré-mélangé, d'usage universel en parachèvement intérieur. Le plâtre Activ Air élimine les aldéhydes de l'air ambiant. Les aldéhydes sont la plus grande famille des Composés Organiques Volatiles et sont très nuisant pour la santé. Le produit est très souple et facile à étendre avec un temps de prise adapté.



Domaines d'application

Activ Air est utilisé pour le plafonnage de murs et plafonds et peut être appliqué sur la plupart des supports traditionnels.

Mise en œuvre

Respecter les informations sur l'emballage ou consulter les instructions de mise en œuvre.

Prétraitement du support :

- Supports pierreux lisses comme béton lisse ou peu absorbant : améliorer l'adhérence grâce au Betongrip Easy
- Supports poreux ou d'absorption irrégulière : prétraiter la surface à l'aide de Blue Prim ou Easy Prim

Fiche de sécurité du produit disponible sur simple demande.

Caracteristiques

Composition	Gypse calciné provenant de la "Carrière de Paris", allégé de perlite et enrichi d'additifs. Le produit final contient 98% de sulfate de calcium.	
Norme	EN 13279-1	B4/20/2.
Masse volumique	+/- 0,7 kg/l	
Masse volumique après durcissement	+/- 1 kg/l	
Dureté Shore C	> 70	
Taux de gâchage	18 litres d'eau / sac 25 kg	
Rendement	3 m ² /zak/cm	
Consommation	8,3 kg/m ² /cm	
Epaisseur	8 à 12 mm – en moyenne 10 mm	
Temps de mise en oeuvre	+/- 3 h 15 min	
Température de mise en oeuvre	> 5 °C – température du support de 5°C à 35 °C	
Emballage	50 sacs de 25 kg sur palette jetable	
Conservation	Au moins 4 mois dans l'emballage original fermé, à l'abri de l'humidité et du gel, à partir de la date renseignée sur l'emballage.	
Usine	Vaujours (France)	

Les chiffres et le tableau sont purement indicatifs et ont été obtenus suivant les critères de contrôle de Plâtres Lambert. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnants et du support. Notre service technique se réserve le droit d'apporter aux produits des modifications et des améliorations.

Saint-Gobain Construction Products Belgium sa

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

