

Plâtres Lambert Express

Plâtre manuel à prise rapide pour petits travaux de plafonnage et réparations



Description

Plâtres Lambert Express est un plâtre manuel allégé et pré-mélangé à prise rapide pour des petits travaux de plafonnage et des réparations, indiqué tant pour la nouvelle construction que la rénovation en parachèvement intérieur (des petites surfaces, les retours de fenêtre, retoucher, ...). Le produit est très souple et facile à étendre avec un temps dans la cuvette adapté. Plâtres Lambert Express est utilisable aussi pour des couches minces et se caractérise toujours par sa facilité d'utilisation et sa finition extrêmement lisse.

Domaines d'application

Plâtres Lambert Express est utilisé pour le plafonnage de murs et plafonds et peut être appliqué sur la plupart des supports traditionnels.

Mise en oeuvre

Respecter les informations sur l'emballage ou consulter les instructions de mise en oeuvre.

Prétraitement du support :

- supports pierreux lisses comme béton lisse ou peu absorbant : améliorer l'adhérence grâce au **Betongrip Easy**
- supports poreux ou d'absorption irrégulière : prétraiter la surface à l'aide d'**Easy Prim**.

Fiche de sécurité du produit disponible sur simple demande.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Gypse calciné provenant de la "Carrière de Paris", allégé de perlite et enrichi d'additifs. Le produit final contient 98% de sulfate de calcium
Norme	NF B 12-301
Masse volumique	+/- 0,7 kg/l
Masse volumique après durcissement	+/- 1 kg/l
Dureté Shore C	> 70
Classe de réaction au feu	Classe A0 (NBN S21- 203) - Incombustible (ISO 1182: 1979)
Taux de gâchage	18 litres d'eau / sac 25 kg
Rendement	3 m ² /sac/cm
Consommation	8,5 kg/m ² /cm
Épaisseur	Minimum 2 mm
Temps de mise en oeuvre	+/- 45 min
Température de mise en oeuvre	> 5 °C – température du support de 5°C à 35 °C
Emballage	50 sacs de 25 kg sur palette jetable
Conservation	Au moins 4 mois dans l'emballage original fermé, à l'abri de l'humidité et du gel, à partir de la date renseignée sur l'emballage
Usine	BPB Placo – Vaujours (F)

Les chiffres et le tableau sont purement indicatifs et ont été obtenus suivant les critères de contrôle de Plâtres Lambert. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en oeuvre, des facteurs environnementaux et du support. Notre service technique se réserve le droit d'apporter aux produits des modifications et des améliorations.