



X Pro

Plâtre à projeter ou manuel - Monocouche

Description

X Pro de Gyproc est le plâtre pré-mélangé le plus allégé pour usage universel en parachèvement intérieur. Le produit combine un temps de réglage plus long avec la finition lisse propre à tous les plâtres naturels de Gyproc. X Pro contient plus de perlite et est de ce fait le plâtre le plus allégé sur le marché belgo-luxembourgeois. X Pro possède de ce fait un rendement plus élevé et s'applique très aisément. Avec son temps de réglage allongé, le X Pro présente un temps ouvert dans la cuve adapté, et convient donc comme plâtre manuel. X Pro offre aussi au plâtrier la possibilité de régler le temps de prise total en fonction du taux de gâchage. X Pro de Gyproc est conçu pour une facilité d'application et un rendement maximum, un temps de réglage allongé et un résultat final parfaitement lisse. X Pro est produit exclusivement avec du gypse naturel.



Domaines d'application

X Pro est utilisé pour la parachèvement intérieure des plafonds et des murs, et peut être appliqué sur la plupart des supports traditionnels.

Mise en œuvre

Lisez attentivement les informations sur l'emballage ou consultez les instructions de mise en œuvre.

Préparation du support :

- béton lisse ou peu absorbant : améliorer l'adhérence avec Betongrip Easy.
- support fortement ou irrégulièrement absorbant : pré-traiter avec X Prim.

Fiche de sécurité disponible sur demande.

Caractéristiques

Composition	Gypse calciné provenant de la "Carrière de Paris", allégé de perlite et enrichi d'additifs. Le produit final contient 98% de sulfate de calcium
Norme	NF B 12-301
Masse volumique	+/- 0,65 kg/l
Masse volumique après durcissement	+/- 1 kg/l
Dureté Shore C	> 70
Classe de réaction au feu	Classe A0 (NBN S21-203) – Incombustible (ISO 1182:1979)
DoP	SG GY 2013 E5EAE03
Taux de gâchage	19 +/- 1 litre d'eau / sac 25 kg
Rendement	>3 m ² /sac/cm
Consommation	8,0 kg/m ² /cm
Épaisseur	8 à 12 mm - en moyenne 10 mm
Temps de mise en œuvre	entre 3 et 4 heures en fonction de la quantité d'eau utilisée
Température de mise en œuvre	> 5°C - température du support de 5°C à 35°C
Emballage	45 sacs de 25 kg sur palette euro ou en vrac
Conservation	au moins 6 mois dans l'emballage original fermé, à l'abri de l'humidité et du gel, à partir de la date renseignée sur l'emballage.
Usine	Saint-Gobain Placo – Vaujours (F)

Les chiffres et le tableau sont purement indicatifs et ont été obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support. Notre service technique se réserve le droit d'apporter aux produits des modifications et des améliorations.

Saint-Gobain Construction Products Belgium sa

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be