



K517

03/2008

K517 Knauf PG 2

Primer

Matériau, domaine d'utilisation

Mise en œuvre

Matériau

Constitution du matériau

Knauf PG 2 est une émulsion aqueuse qui contient une résine polymérisante à base acrylique et du sable de quartz.

Conditionnement

En seau de 15 kg

Stockage

3 mois à l'abri du gel.

Domaine d'utilisation

Knauf PG 2 neutralise le pouvoir absorbant de sous-enduits tels que les enduits Knauf UP 210w, LUP 222 / 252, HP 250w, SM 700 et augmente l'adhérence des enduits de parements minces tels que le Knauf SKAP, RP 240, SP 260 et SKIN.

Il sert au traitement préalable des enduits à base de plâtre, de plâtre et chaux, chaux et ciment, bétons et plaques de plâtre enrobé de carton avant leur recouvrement par des enduits de parements minces.

Mise en œuvre

Appliquer le Knauf PG 2 sur le support à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau en peau de mouton. Le support devra être sec, exempt de particules instables et propre. Mélanger de temps à autre le contenu du seau car le sable de quartz se décante. Après usage, nettoyer immédiatement à l'eau les outils utilisés.



Mise en œuvre

Consommation

Environ 250 gr./m².

La consommation est fonction du pouvoir absorbant et de la structure du support.

Application des enduits

Avant d'appliquer l'enduit de parement attendre au plus tôt 24 heures et au plus tard 8 jours de séchage.

Remarques

Ne pas appliquer le Knauf PG 2 si la température ambiante et la température du support sont inférieures à + 5°C.

Ne pas additionner au Knauf PG 2 des produits étrangers.

Rendement

± 60 m²/seau non dilué.

☎ 04-273 83 11

▶ www.knauf.be

@ info@knauf.be

Knauf, rue du parc industriel 1, 4480 Engis, Tél.: +32 (0)4-273 83 11, Fax: +32 (0)4-273 83 30

Sous réserve de modifications techniques. La présente fiche annule toutes les précédentes. Notre garantie se limite à la qualité intrinsèque de notre matériau. Les données relatives à la consommation, la quantité et l'exécution sont des valeurs de référence qui ne s'appliquent pas nécessairement en présence d'autres conditions d'utilisation. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions et impressions photomécaniques, même par extraits, nécessitent l'autorisation expresse de la société Knauf.