



K811

07/2008



K811 Knauf Vidiwall

Plaque en fibroplâtre

Matériaux, données techniques, domaine d'utilisation

Formats, mise en œuvre, jointoiement, traitement de surface

Matériaux	Données techniques	Domaine d'utilisation
Composition Les plaques en fibroplâtre Knauf sont composées de plâtre de grande qualité et de fibres de cellulose spéciales produites au départ de vieux papier sélectionné.	Masse volumique apparente $\pm 1150 \text{ kg/m}^3$ Coefficient de conductivité thermique $\lambda = 0,30 \text{ W/mK}$ Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau $\mu \approx 21$ Réaction au feu (DIN 4102) A2 Coefficient de dilatation et de retrait (par 20°C, variation de l'humidité rel. de l'air de 30%) 0,30 mm/m Dureté du noyau (test du clou) env. 750 N Résistance à la flexion (après séchage à 40°C) $\geq 5,8 \text{ N/mm}^2$	Les plaques en fibroplâtre sont utilisées pour la réalisation de cloisons et faux plafonds non portants sur ossature métallique et ossature bois. Leur densité leur confère une très haute résistance mécanique et d'excellentes qualités acoustiques.
Propriétés particulières <ul style="list-style-type: none"> ■ Usage universel ■ Résistance élevée ■ Convient pour des locaux tels que salles de bains, buanderies... ■ Facile à mettre en œuvre ■ Haute dureté de surface 		Format des panneaux Selon le type de bord, les panneaux Knauf Vidiwall peuvent être jointoyés ou collés. Epaisseurs des panneaux : 10 / 12,5 / 15 mm Largeurs des panneaux Vidiwall VT : 1200 mm Vidiwall SK : 1000 / 1200 mm Longueur des panneaux : 1500 / 2600 / 3000 mm Exécution des bords :
Stockage Au sec sur palettes pour plaques. A l'abri de l'humidité.	Résistances et rigidités - caractéristiques Résistance à la flexion 4,5 N/mm ² Résistance à la compression 25 N/mm ² Résistance à la traction 2,3 N/mm ² Module E 3.900 N/mm ²	 SK : bord à coller  2 VT : 2 bords fraisés  4 VT : 4 bords fraisés

Mise en œuvre

Découpe

Pour des découpes propres, utiliser une scie sauteuse ou une scie égoïne.

Raboter et dépoussiérer les chants.

Vissage

Fixer les panneaux à l'ossature métallique à l'aide de vis spéciales Knauf Vidiwall. Utiliser des vis de 3,9 x 30 mm pour un parement simple et de 3,9 x 45 mm pour un parement double. Ecart entre les vis au plafond et en toiture de max. 150 mm pour des panneaux de 10 mm d'épaisseur, de 200 mm pour des panneaux de 12,5 mm d'épaisseur et de max. 250 mm dans le cas de cloisons.

Agrafes

Fixer les panneaux à l'ossature en bois à l'aide d'agrafes courantes (DIN 18182-3 type D, galvanisées et enrobées de résine). Dans le cas d'un parement double, les panneaux peuvent être agrafés entre eux.

Technique de jointoientement

Les plaques Vidiwall sont disponibles avec différents types de chants. L'exécution des chants détermine la technique de jointoientement.

- Ne commencer le jointoientement que lorsque la longueur des plaques est stabilisée (par exemple après des variations de température ou du degré d'humidité)
- L'humidité de l'air ne peut être inférieure à 40% et supérieure à 75%, l'humidité résiduelle des plaques doit être d'environ 1,3%.
- Lors du jointoientement, la température ambiante ne peut être inférieure à 10°C.
- Utiliser des bandes à joints en papier aux endroits critiques.


Jointoyer : bords SK

Jointoientement manuel avec l'enduit Knauf Uniflott ou Knauf Jointfiller avec des bandes à joints (papier). Poser les plaques jointivement, remplir le joint et y poser la bande à joints. Si le parement comporte plusieurs couches, remplir les joints de la couche inférieure et jointoyer avec une bande ceux de la couche supérieure. Eliminer les éventuelles irrégularités immédiatement après le durcissement avec une ponceuse à main ou à manche. Recouvrir également les points de fixation.

Coller : bords SK

Fixer le panneau Vidiwall à l'ossature et appliquer la colle sur les chants du panneau monté de façon régulière et en formant des bandes sinusoïdales.

Poser le panneau suivant en pressant fermement (largeur de joint < 1 mm) et visser ou agrafez immédiatement. Eliminer complètement l'excédent de colle dans l'heure à l'aide d'une spatule.



Enduit de lissage / finition

Appliquer l'apprêt Knauf plaque Primer et ensuite l'enduit de finition Knauf F2F.

Traitement de surface

Revêtements et peintures


Prétraiter la surface, si nécessaire, avant d'appliquer un revêtement ou une peinture. Choisir le primer en fonction du revêtement final et respecter les instructions des différents fabricants.

Revêtements en céramique

Poser les carreaux, dalles ou mosaïques avec une colle à base de dispersion ou mortier pour lit mince adéquat. Le cas échéant, choisir un primer adapté au système de colle. Appliquer l'Emulsion de bitume Knauf sur les panneaux en fibroplâtre devant recevoir un carrelage qui sera soumis à des projections d'eau.

Crépis décoratifs

L'usage de bandes de renfort est généralement conseillé avant l'application de crépis décoratifs. Traiter l'entièreté de la surface avec un primer pour crépi adéquat. Respecter scrupuleusement les instructions des fabricants.



04-273 83 11

www.knauf.be

info@knauf.be

K811_FR_B_07.08_xxxxx

Knauf, rue du parc industriel 1, 4480 Engis, Tél.: +32 (0)4-273 83 11, Fax: +32 (0)4-273 83 30

Sous réserve de modifications techniques. La présente fiche annule toutes les précédentes. Notre garantie se limite à la qualité intrinsèque de notre matériau. Les données relatives à la consommation, la quantité et l'exécution sont des valeurs de référence qui ne s'appliquent pas nécessairement en présence d'autres conditions d'utilisation. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions et impressions photomécaniques, même par extraits, nécessitent l'autorisation expresse de la société Knauf.