



Description

La dalle Minimal est une dalle lisse et minimaliste. Les dalles sont composées d'une couche décorative et d'une sous-couche. La couche supérieure décorative est composée de ciment blanc, d'additifs à base de marbre et/ou de quartz d'une qualité supérieure. La sous-couche est un mélange de ciment et d'additifs à base de porphyre et/ou de quartz. La dalle est prévue d'un chanfrein et d'une protection 'mat « M-coat »' pour un entretien facile sans être brillante.

Les dalles doivent être posées avec un min. joint de 3mm (+ joint élastique !).

Caractéristiques techniques

Mesures nominales/Fabrication		
Longeur	800/797	mm
Largeur	400/397	mm
Epaisseur	40/40	mm
Chanfrein (h-v)	3 x 3	mm
Consommation	3,13	pièces/m ²
Poids	28,8	kg/pièce



Couleurs



Pearl Grey



Cosy Grey



Concrete

Caractéristiques du produit

Les dalles en béton de Marlux sont conformes aux normes CE et satisfont en outre à la norme NBN EN 1339. Les valeurs minimales atteintes sont mesurées selon la norme NBN EN 1339 des dalles en béton :

Ecart dimensionnel :	R
Ecart diagonal :	L
Résistance aux agressions climatiques: D	
Résistance à l'abrasion (Capon) :	H
buigsterkte Résistance à la flexion	T

Remarque : les dalles sont aussi disponibles avec 1 ou 2 bords achevés.

Garantie

10 ans de garantie :

- résistance au gel
- pas d'efflorescence de chaux
- pas de verdissement

Remarque : uniquement lors d'une pose et d'un entretien correct selon le fabricant

Pose

- substrat stable et drainant
- min. 10 cm de fondation drainante -> sable, stabilisé (max 100 kg ciment/m³) ou poussier lavé
- 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d'épaisseur
- bordure contrebutée
- mélangez les dalles de différentes palettes
- retirez l'emballage au moment de la pose
- min. joint = 3 mm (+ joint élastique!)
- pente de 1 à 2 %
- ne jamais compacter à la plaque vibrante
- plus d' info -> demandez la brochure " "Pose et Entretien".

