

BEKAERT

better together

Murfor® Compact E

Fiche technique

Description générale

Murfor® Compact E-35

Ce renforcement enroulé consiste en une maille de 7 câbles en inox, maintenus ensemble par des mèches de verre entrelacées.

Murfor® Compact E-70


Ce renforcement enroulé consiste en une maille de 14 câbles en inox, maintenus ensemble par des mèches de verre entrelacées.

Application


Murfor® Compact E est constitué d'acier inoxydable austénitique (alliages molybdène-chrome-nickel) classe de matériau R1 selon EN 845-3). Ce type de renforcement est spécialement conçu pour la maçonnerie de façade exposé à différents milieux d'exposition (les catégories d'exposition MX2, MX3 et MX4 conformément à l'Eurocode 6/EN 845-3).

Murfor® Compact E convient à tous les types de joint de mortier de 3mm jusqu' à 12mm.

Géométrie



Murfor® Compact E-35



Murfor® Compact E-70

Dimensions et poids du maillage

Matériau	Espacement _{court}	Espacement _{long}	Distance fil transversal	Largueur	Diamètre	Longueur	Poids
	a	b	c	d	e	L	
	mm	mm	mm	mm	mm	m	kg/rouleau
Murfor® Compact E-35	5	7,5	33	35	1,7	30	1,32
Murfor® Compact E-70	5	10	33	70	1,7	30	2,63

Spécifications techniques

Matériau	A _{longitudinal} *	A _{TOTAL} *	Limite d'élasticité	Module de Young	Agt	Inoxydable
	mm ²	mm ²	MPa	GPa	%	
Murfor [®] Compact E-35	0,69	4,83	> 1525	150	> 2,70	R1
Murfor [®] Compact E-70	0,69	9,66	> 1525	150	> 2,70	R1

*A = profilé d'acier


Emballage

- 36 boîtes sur une palette en bois de 900 x 1200 mm
- L'identification sur la boîte


Les emballages

Matériau	Par boîte pièces	Par boîte mètres	Par palette boîtes	Par palette mètres
Murfor [®] Compact E-35	6	180	36	6480
Murfor [®] Compact E-70	3	90	36	3240

Instructions de stockage




Stocker au sec



Pour assurer une stabilité optimale entreposer 2 palettes au maximum

Certificats

- CE, conforme à EN 845-3.
Le document 'EC Declaration of Performance' est disponible sur demande.



NV Bekaert SA
Bekaertstraat 2
8550 Zwevegem
Belgium
T +32 56 76 61 10
F +32 56 76 79 47

infobuilding@bekaert.com
<http://murfor.bekaert.com>

Sous réserve de modifications.
Sauf mention contraire, toutes les marques de commerce citées dans cette brochure sont des marques déposées de NV Bekaert SA ou de ses filiales. © 2016 Bekaert