Notice Produit
Version 08/2013

Sika® Primer-210

Primaire polyvalent pour de multiples supports

Propriétés

Base chimique	Promoteur d'adhérence solvanté
Couleur	Incolore, légèrement jaune
Densité (CQP[1] 006-3 / ISO 2811-1)	1,0 kg/l environ
Point éclair (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Extrait sec (CQP 002-1)	34%
Température d'application	+5°C à +40° C
Méthode d'application	Pinceau, feutre, chiffon non pelucheux ou applicateur mousse
Pouvoir couvrant *dépend de la porosité des substrats*	50-150 ml par m² environ
Temps de séchage[2)/3)] ≥ 15°C < 15°C maximum	10 minutes 30 minutes 24 h
Stockage	Emballage scellé, dans un local sec à ≤ 25°C
Durée de conservation *Consulter la FDS pour connaître l'ensemble des instructions de stockage*	9 mois

[1)] CQP = Corporate Quality Procédure [2)] à 23°C / 50% HR
[3)] pour certaines applications spécifiques, la température et le temps de séchage peuvent être différents

Description

Le Sika® Primer-210 est un primaire liquide faiblement visqueux, utilisé pour renforcer l'adhérence des produits de la gamme Sikaflex® sur divers supports.
Le Sika® Primer-210 est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 et 14001 et du programme « Responsible Care ».

Domaines d'application

Le Sika® Primer-210 améliore l'adhérence des Sikaflex® sur de nombreux métaux tels que l'aluminium, l'acier galvanisé, ainsi que sur les plastiques et supports apprêtés. Le Sika® Primer-210 est aussi adapté pour augmenter l'adhérence des colles et mastics Sikasil® sur des supports poreux et non poreux.
Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.
Des tests sur les supports et dans les conditions réels et spécialement dans les limites de température devront être réalisés pour vérifier l'adhérence et la compatibilité du produit.

Méthode d'application

Les supports doivent être propres, secs, exempts de graisse et dépoussiérés.
L'adhérence sur les supports peut être améliorée par addition et/ou combinaison d'un processus de pré traitement tel que le ponçage au papier de verre, le nettoyage et le dégraissage.
Sur les surfaces non poreuses, dégraisser les zones de collage au Sika® Aktivator-205 puis laisser sécher.
Pour une utilisation avec des produits Sikasil® sur des substrats non poreux, le traitement des surfaces est également possible avec le Sika® Cleaner-P en utilisant le procédé « wipe on – wipe off ».
Appliquer une couche fine mais uniforme de Sika® Primer-210 à l'aide d'un pinceau, d'un feutre, d'un chiffon non pelucheux ou d'un applicateur mousse.

Le Sika® Primer-210 doit être appliqué en une seule couche. Pour un pouvoir couvrant dense, s'assurer lors de cette opération que la couche soit suffisante et uniforme.
Le Sika® Primer-210 présente un comportement thermoplastique dans les 3 jours qui suivent son application.
La température optimum d'application (supports et produits) est comprise entre +15°C et +25°C.
La consommation et la méthode d'application dépendent de la nature des supports et du process de fabrication.

Note Importante
Le Sika® Primer-210 réagit sous l'action de l'humidité ambiante. Afin de maintenir la qualité du produit, il est primordial de refermer le récipient avec la doublure intérieure en plastique immédiatement après usage. Une fois l'opération de pré-traitement de surface terminée, le bouchon doit être vissé.

Conditions d'utilisation
-En cas d'utilisation fréquente, ne pas utiliser ce produit plus d'1 mois environ après ouverture.
-Utilisation peu fréquente : 2 mois

En cas de gel, de séparation ou une augmentation significative de la viscosité, jetez immédiatement le produit.
Ne jamais diluer ou mélanger ce produit avec d'autres substances.

Documentations
Les documentations suivantes sont disponibles sur simple demande :
- Fiche de données de sécurité
- Guide des préparations de surface Sika pour polyuréthanes Mono-Composants

Conditionnement

Bidon	250 ml
	1 l

Base des valeurs
Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de facteurs sur lesquels Sika n'a aucune influence.

Informations en matière de santé et de sécurité
Pour des informations et des conseils concernant le transport, la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques, veuillez consulter les fiches de sécurité, qui contiennent des données physiques, écologiques et toxicologiques du produit concerné, de même que d'autres données liées à la sécurité.

Notice légale
Les informations contenues dans la présente fiche, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou tout autre conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application visée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Pour plus d'informations :
www.sika.be

Sika Belgium nv
TM Industrie
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Tél: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10