

C601 TECHNIGUARD+

Protection hydro-oléofuge des sols – pour support peu poreux



 **POUR SUPPORT PEU POREUX**
 **ANTI TACHES, ANTI HUILE,
ANTI SALISSURES, ANTI GRAISSE**



testé C.S.T.C.



Description

- Le TECHNIGUARD + est liquide, prêt à l'emploi et destiné aux traitements hydro-oléofuge, de différents supports (intérieur et extérieur) peu poreux, verticaux et horizontaux dans la construction: béton, maçonnerie, enduits, pierres, dalles de sols, pierres calcaires, pierres marbrières, granits, grès, ardoises, pierres reconstituées, terres cuites, bétons architectoniques, dalles pré-fabriquées, pavés autobloquants, ...;
- Le TECHNIGUARD + ne modifie pas l'aspect du support, il ne forme pas de film et il laisse respirer le matériau;
- Le TECHNIGUARD + est un hydro-oléofuge de surface en phase aqueuse, incolore, composé d'un co-polymère acryl-fluoré (pour favoriser la pénétration du produit dans le support), renforcé par une résine de pontage – vinylique;
- Le TECHNIGUARD + convient pour le traitement des sols intérieurs et extérieurs.

Performances

- Le TECHNIGUARD + a été testé par le Centre Scientifique et Technique de la Construction:
- 20 juin 2000; Rapport C.S.T.C. N° H.D. 340/133 – 128.
- Rapports d'essais portant sur l'absorption d'eau, la diffusion à la vapeur d'eau et sur le vieillissement accéléré.

- 28 septembre 2005; Rapport C.S.T.C. DE 623X188.
- Rapports d'essais portant sur l'application de taches externes sur pierres naturelles, avant et après traitement.

Applications – Propriétés des matériaux traités

- Protection anti-graisse, anti-huile;
- Protection anti-graffiti, hydrofuge et oléofuge des murs, sols et façades de bâtiments privés, publics, ouvrages d'art (tunnels, ponts);
- Protection élevée des bâtiments et sols contre la pollution, anti-salissures;
- Protection anti-poussières;
- Barrière hydro-oléofuge pour les façades exposées aux pluies battantes;
- Protection contre les intempéries, agents atmosphériques, pluies acides et polluants;
- Réduit les dégâts dus au gel;
- Limite la formation d'efflorescences par migration d'eau;
- La réduction d'absorption d'eau permet au matériau de garder ses propriétés d'isolation thermique;
- Entretien plus facile du support par le caractère auto-nettoyant;
- Facilite l'élimination des chewing-gum;
- ...

Propriétés

- Système réversible, non filmogène;
- Ne modifie pas l'aspect du support;
- Laisse respirer le matériau – perméable à la vapeur d'eau;
- Exempt de solvant, inodore, non toxique et ininflammable;
- Excellent vieillissement, pas de jaunissement;
- Peut être appliqué sur supports humides et joints frais (3 à 4 jours);
- Traitement durable dans le temps;
- Réduit la formation de micro-organismes (mousses, lichens, ...).

Mise en œuvre et précautions

Mise en œuvre

- Le support doit être sain, nettoyé, dépoli et dégraissé;
- Désinfecter le support, éliminer les mousses, algues et lichens à l'aide d'un fongicide type C101 TECHNICIDE + (N° d'autorisation 1904 B);
- Application à saturation, à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation (E102 TECHNISPRAV 10) d'une à deux couches successives (la deuxième couche est pulvérisée sur la première couche encore humide);
- Consommation: entre 200 et 1000 ml/m² au total, selon la porosité du support;
- Détermination de la consommation et de l'efficacité du traitement par la méthode à la pipe de verre;
- Le support traité au TECHNIGUARD + peut être exposé à la pluie après +/- 2 heures;

Remarques et précautions

- Il est vivement conseillé, après application des diverses couches et avant séchage du produit, d'enlever l'excès en surface avec un chiffon ou rouleau légèrement humidifié avec de l'eau;
- La température du support ne peut jamais être inférieure à 5°C;
- Dans tous les cas, les châssis et les vitres doivent être protégés, les taches accidentelles doivent être immédiatement nettoyées;
- Essai préalable in situ toujours conseillé;

Caractéristiques techniques

- Densité à 25°C: 1,00;
- Aspect: Liquide incolore;
- Matières actives: 10% +/- 1 (en poids);
- Essais de vieillissement: inférieur à 0,1 ml d'absorption après 10 ans (selon C.S.T.C.);
- Point éclair: (pas de solvant);
- Viscosité: 100-300 cPs;
- pH: 7 (neutre);
- Modification de la tension superficielle: de 20 à 40 mN/m + Oléophobe – Anti-huile;
- Angle de mouillage: pratiquement nul;
- Perméabilité à la vapeur d'eau: coefficient μ inf. à 10;
- Imperméabilité à l'eau selon Test Méthode Pipe de Verre: 100%;
- Efficacité maximum: après 7 jours;
- Principe d'action: hydrophobe et oléophobe.

Emballages et stockage

5, 20 et 200 l

Conserver à l'abri du gel – Stockable 1 an
Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site Internet www.publichem.com



Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.