

Forum Pampas

Producteigenschappen volgens NBN EN 771-1

Formaat	L	B	H	# st/m ² voeg 12mm	# st/m ² voeg 5mm	T	R	Euroklasse (vorst)	Porositeit	Druksterkte (gedecleard gemiddelde) in N/mm ²	Declaration of Performance	volgens PTV 23-002			
	(mm)											IW	IW klasse	Vorstklasse volgens NBN B27-009	Certificaat
ECO WF	215	65	50	71,1	82,6	T1	R1	F2	≤ 14 %	≥ 25	12453320- B1W1245	IW4	sterk zuigend	zeer vorstbestand	BENOR
ECO WFD	215	65	65	57,2	64,9	T1	R1	F2	≤ 14 %	≥ 25	12453330- B1W1245	IW4	sterk zuigend	zeer vorstbestand	BENOR
M50	188	88	48	83,3	97,8	T1	R1	F2	≤ 15 %	≥ 12	12104160- B1W1210	IW3	normaal zuigend	zeer vorstbestand	BENOR
M65	188	88	63	66,7	76,2	T1	R1	F2	≤ 15 %	≥ 12	12104170- B1W1210	IW3	normaal zuigend	zeer vorstbestand	BENOR
WF	215	102	50	71,05	82,64	T1	R1	F2	≤ 15 %	≥ 12	12104100- B1W1210	IW3	normaal zuigend	zeer vorstbestand	BENOR
WFD	215	102	65	57,21	64,94	T1	R1	F2	≤ 15 %	≥ 12	12104110- B1W1210	IW3	normaal zuigend	zeer vorstbestand	BENOR

Propriétés du produit selon NBN EN 771-1

Format	L	L	H	# pc/m ² joint 12mm	# pc/m ² joint 5mm	T	R	Classe Euro (gel)	Porosité	Résistance à la compress. (moy. décl.) en N/mm ²	Declaration of Performance	selon PTV 23-002			
	(mm)											IW	Classe d'absorption d'eau initiale	Classe de résistance au gel selon NBN B27-009	Certificat
ECO WF	215	65	50	71,1	82,6	T1	R1	F2	≤ 14 %	≥ 25	12453320- B1W1245	IW4	très absorbant	très résistant au gel	BENOR
ECO WFD	215	65	65	57,2	64,9	T1	R1	F2	≤ 14 %	≥ 25	12453330- B1W1245	IW4	très absorbant	très résistant au gel	BENOR
M50	188	88	48	83,3	97,8	T1	R1	F2	≤ 15 %	≥ 12	12104160- B1W1210	IW3	moy. absorbant	très résistant au gel	BENOR
M65	188	88	63	66,7	76,2	T1	R1	F2	≤ 15 %	≥ 12	12104170- B1W1210	IW3	moy. absorbant	très résistant au gel	BENOR
WF	215	102	50	71,05	82,64	T1	R1	F2	≤ 15 %	≥ 12	12104100- B1W1210	IW3	moy. absorbant	très résistant au gel	BENOR
WFD	215	102	65	57,21	64,94	T1	R1	F2	≤ 15 %	≥ 12	12104110- B1W1210	IW3	moy. absorbant	très résistant au gel	BENOR

Productie :

Kleisamenstelling : roodbakkende kleien
Temperatuur en atmosfeer : 1075 °C, oxiderend
Vormgeving : handvorm met frog (uitz. ECO WF/WFD = 100% vol)

Uitzichtkenmerken :

Algemeen : De stenen worden gevormd door het werpen van klei in een mal. Ze vertonen de typische onregelmatige vormen en nerven van oude, handgevormde stenen.
Uitzicht : effen licht genuanceerd
Kleurtint : donkerrood, paars – de kleur is homogeen in de massa
Oppervlaktetextuur : generfd, fijn bezand
Aspect : mat

Gebruik :

Type steen : machinale handvormbaksteen
Toepassingsgebied : decoratief niet-dragend binnen- en buitenmetselwerk

Production :

Composition de l'argile : argiles cuisant rouge
Température et atmosphère : 1075 °C, oxydant
Configuration : brique moulée-main avec évidement (sauf ECO WF/WFD = 100% pleine)

Caractéristiques :

Général : La forme de la brique provient de son procédé de production moulée-main, par lequel chaque brique est moulée individuellement en jetant une boule d' argile dans un moule préalablement sablé.
Apparence : surface plane, légèrement nuancé
Couleur : rouge foncé, pourpre– la couleur est homogène dans la masse
Texture surface : nervuré, sablé au sable fin
Aspect : mat

Utilisation :

Type de brique : brique de parement moulée-main machinale
Application : maçonnerie décorative intérieure et extérieure non portante

Conformiteitskeurmerk en normen :

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproducten-verordening de prestatieverklaring (DoP) voorleggen.
De prestatieverklaring van de essentiële kenmerken volgens NBN EN771-1 is conform de CPR. Wienerberger beschikt voor deze stenen over een BENOR-certificaat.
De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via <http://ce.wienerberger.com>.

Uitvoering :

De gevelstenen worden verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en worden weggenomen in diagonale richting.
De gevelstenen worden gemetseld/dungemetseld/verlijmd* volgens halfsteens-/stapel-/wild-/... verband*.
Gebruik de juiste mortelsamenstelling en het verwerkingsadvies naargelang de IW-klasse.
Vóór uitvoering zullen stalen door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever.
* schrappen wat niet past
Opmerking
Voor eventuele naleveringen en voor het postinterventiedossier is het van belang het batchnummer van uw levering zorgvuldig bij te houden. Kleurverschillen intrinsiek verbonden aan de productie kunnen zo worden geminimaliseerd.

Aanvulling op de uitzichtkenmerken :

Beschadigingen:

Het aantal stenen met beschadigingen zal steeds conform zijn aan de voorschriften van de PTV 23-002.
Beschadigingen worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002.
Stenen met bewust aangebrachte beschadigingen (bijvoorbeeld getrommelde stenen, gebeitelde stenen, stenen met bijzondere oppervlaktestructuren ten gevolge van bewust aangebrachte "beschadigingen"...) worden niet op rand-, hoek- en oppervlaktebeschadigingen beoordeeld.
Bij getrommelde stenen worden gebroken stenen niet als beschadiging beschouwd.

Fouten:

Het aantal stenen met fouten zal steeds conform zijn de voorschriften van de PTV 23-002.
Fouten worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002.

Beschadigingen en fouten dienen steeds gemeld te worden alvorens te verwerken.
Het metselwerk is te beoordelen vanop 2 meter afstand.

Certificat de conformité et normes :

Le fabricant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) dans le cadre de la Réglementation Européenne des Produits de Construction.
La déclaration de prestation des principales caractéristiques selon NBN EN 771-1 est conforme avec la CPR. Wienerberger dispose d'un certificat de qualité BENOR pour ces briques.
La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur <http://ce.wienerberger.com>.

Exécution :

Les briques de parement seront toujours prélevées en diagonale dans 4 à 5 paquets différents.
Elles seront mises en œuvre en maçonnerie traditionnelle/maçonnerie à joint mince/collée* suivant appareillage demi brique/ carrelage/ sauvage/*
Utilisez une bonne composition de mortier et suivez les recommandations selon la classe d'absorption d'eau initiale.
Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au chantier par l'entrepreneur pour accord du maître d'ouvrage.
* biffer la mention inutile
Remarque : Pour d'éventuelles livraisons supplémentaires et pour le dossier post-intervention, il est important de noter le numéro du batch. Des différences de teinte intrinsèquement liées à la production, peuvent ainsi être réduites au maximum.

Complément sur les caractéristiques :

Dégâts :

Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002.
Des dégâts sont à évaluer selon le PTV 23-002.
Des briques avec des dégâts volontairement infligés (p.e. des briques tambourées ou ciselées, des briques avec une structure de surface spéciale due à des 'endommagements' volontairement infligés) ne sont pas jugées en ce qui concerne dégâts au niveau des bords, aux angles et à la surface.
Pour des briques tambourées, des briques cassées ne sont pas considérées comme des briques endommagées.

Défauts :

Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002.
Des défauts sont évalués selon PTV 23-002.

Des dégâts et défauts doivent être rapportés avant la mise en œuvre.
La maçonnerie est à juger à 2 mètres de distance.

Wienerberger nv – Kapel ter Bede 121 – BE 8500 Kortrijk – T: +32 56 24 96 16 – F: +32 56 22 87 11 – www.wienerberger.be

Raadpleeg steeds het verwerkings-, veiligheids- en onderhoudsadvies. De specifieke richtlijnen kan u downloaden of telefonisch opvragen.
Consultez toujours les avis de mise en œuvre, de sécurité et d'entretien. Les consignes spécifiques peuvent être téléchargées ou demandées par téléphone.

Oktober 2017

- Dit document is niet contractueel en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productengamma of de productkarakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen steeds te beschikken over de meest recente beschrijvende tekst.
- De volledige partij dient in één maal besteld te worden aangezien er per verschillende producties een lichte kleurvariatie mogelijk is. Producten van 1 batch dienen steeds vermengd te worden.
- Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar wij het specifieke gebruik, het respect voor de regels der kunst, de verwerking, de hoedanigheid van de mortels en de weersomstandigheden niet kunnen beoordelen, kan hierbij geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze beschrijvende tekst.
- Niets uit deze tekst mag zonder toestemming van Wienerberger worden veranderd.

Octobre 2017

- Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Le fabricant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques des produits. L'utilisateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière version du texte descriptif.
- La totalité des briques doit être commandée en une seule fois étant donné que les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Des produits d'une charge doivent toujours être mélangés.
- Il nous est impossible de juger de l'usage spécifique, du respect du savoir-faire, de la mise en œuvre, de la qualité du mortier utilisé et des conditions atmosphériques. C'est pourquoi nous ne pouvons être tenu responsables sur base de ce texte descriptif.
- Aucune modification du présent document n'est acceptée sans autorisation préalable de la part de Wienerberger.